312 LANKOAIR

ADJUVANTATION

LES «PLUS» PRODUIT

- **Facilite le passage en machine (pompe), la mise en place des bétons et mortiers et évite la ségrégation**
- **Réduit l'eau de gâchage**
- **Améliore la thixotropie et la plasticité**
- **Protège les mortiers et bétons durcis contre les cycles gel/dégel**

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- **Fabriqué en France**
- **Sans chlore**

CE

▼ ENTRAINEUR D'AIR
Facilite la mise en place et évite la ségrégation des bétons et mortiers

PROPRIÉTÉS
Adjuvant liquide non chloré qui, mélangé à l'eau de gâchage, forme un réseau de microbulles d'air dans les bétons et mortiers. **312 LANKOAIR** convient aux ciments de tous types (sauf ciments alumineux).

DOMAINES D'APPLICATION
312 LANKOAIR est destiné à être utilisé dans les domaines suivants :
- Béton d'ouvrages d'art dans lesquels l'air occlus est imposé pour les résistances aux cycles gel/dégel.
- Mortiers de ciments et mortiers bâtards
- Chapes rapportées.
- Complément des plastifiants pour bétons routiers.

CARACTÉRISTIQUES
- **Aspect** : liquide jaune pâle
- **Densité** : 1,01
- **pH** : 8 ± 1
- **Point de congélation** : -1°C environ

MODE D'EMPLOI
Préparation du produit
- **312 LANKOAIR** est totalement miscible à l'eau.
- Il doit être incorporé préalablement à l'eau de gâchage.
- La quantité d'eau de gâchage est déterminée en fonction de la plasticité souhaitée.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI
- Ne pas utiliser avec des ciments alumineux.
- Produit à caractère alcalin. En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver abondamment à l'eau.
- Consulter la fiche de données de sécurité.

CONSOMMATION
312 LANKOAIR se dose par rapport au poids de ciment.
- Plage de dosage : 0,05 à 0,3 litre pour 100 kg de ciment. Le dosage exact sera déterminé après des essais de convenance.

CONDITIONNEMENTS
- Bidon de 5 litres.
- Bidon de 20 litres.

CONSERVATION
18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, des fortes températures et des sources de chaleur.

GARANTIE
- R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
- Conforme au marquage CE selon la norme EN 934-2.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique janv 2013 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Mortiers Spéciaux - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78